


elements | Solids

UNIS / LES UNIS / LE TINTE UNITE / COLORES LISOS


EBONY & IVORY





NATURAL HARMONY



JUICY FRUITS



FRESH & CRISP



= Auch als Art. 308 erhältlich | also available as art. 308 | disponible également dans la qualité 308 | disponible también en la calidad 308 | disponibile anche nell' articolo 308
 = Auch als Art. 321 erhältlich | also available as art. 321 | disponible également dans la qualité 321 | disponible también en la calidad 321 | disponibile anche nell' articolo 321
 = Preiskategorie | price category | catégorie de prix
 = categoría de precios | categoria prezzi



elements | Solids

Technische Daten

Technical data | Données Techniques | Specifiche Tecniche | Datos Técnicos



Die angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte der laufenden Produktion	Technical data shown below are average values of the current production	Les données techniques ci-dessous sont des valeurs moyennes de la production courante	Le specifiche tecniche fornite indicano valori medi relativi alla produzione corrente	Los datos mencionados son valores medios de la producción actual		314	308	321
Grundgewebe	base	support	base	tejido base	DIN 60 001	PAC	PAC	PAC
Flächengewicht (g/m ²)	total weight (g/m ²)	poids total (g/m ²)	peso totale (g/m ²)	peso total (g/m ²)	DIN EN ISO 12127	290	335	370
Höchstzugkraft (daN/5 cm)	tensile strength (daN/5 cm)	résistance à la rupture (daN/5 cm)	resistenza allo strappo (daN/5 cm)	resistencia a la tracción (daN/5 cm)	DIN EN ISO 13934-1	145 / 100	150 / 100	170 / 150
Höchstzugkraftdehnung (%)	max. tensile strength elongation (%)	élongation max. de la force de traction (%)	allungamento massimo della forza di trazione (%)	alargamiento máx. de la fuerza de tracción (%)	DIN EN ISO 13934-1	30 / 22	30 / 24	35 / 30
Weiterreißkraft (daN)	tear resistance (daN)	résistance à la déchirure amorcée (daN)	resistenza alla lacerazione iniziata (daN)	resistencia al desgarre (daN)	DIN EN ISO 13937-2	3.5 / 3.0	3.5 / 2.5	5.0 / 5.0
Wassersäule	water column	colonne d'eau	colonna d'acqua	columna de agua	EN 20 811	370 mm	800 mm	460 mm
Wasserabweisung (Sprühverfahren)	water repellency (spray test)	résistance au mouillage superficiel (essai d'arrosage)	idrorepellente (nebulizzazione)	repelencia al agua (spray test)	EN 24 920	Note: 100	Note: 100	Note: 100
Ölabweisung	oil repellency	oléorésistance	oleorepellente dei colori	repelencia al aceite	AATC 118	Note: 5	Note: 4	Note: 5
Farbechtheit	colour fastness	solidité des coloris	solidità di tinta	solidez del color	DIN EN ISO 105-B02	min. 7	min. 7	min. 7
Warenbreite	Width	Laize	Altezza	Anchura		120 cm	120 cm	120 cm

Hinweis: Änderungen die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor. Werte ohne Toleranzangaben sind Nennwerte mit einer Toleranz von +5%. Die Angaben entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen ohne Rechtsverbindlichkeit informieren. • Note: Subject to change in view of technical upgrades. Values indicated without tolerance levels are nominal values with a tolerance range of +5%. All data presented here is given to the best of our current knowledge for guidance purposes and is not legally binding. • Remarque: Sous réserve de toute modification dans le cadre d' améliorations techniques. Les valeurs mentionnées sans tolérance sont des valeurs nominales avec une tolérance de +5%. Les indications correspondent à notre savoir actuel et sont données à titre informatif sans obligation juridique. • Avvertenza: Il produttore si riserva di apportare modifiche per il miglioramento tecnico del prodotto. I valori privi di tolleranza sono da intendersi come valori nominali con una tolleranza di +5%. Tutti i dati corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze; le informazioni fornite non sono legalmente vincolanti. • Nota: Sujeto a cambios según mejoras técnicas. Los valores mencionados sin tolerancia son valores nominales con un promedio de tolerancia del +5%. Los datos mencionados son valores medios de la producción actual y corresponden al nivel de conocimiento presente. Son sólo a título informativo y sin efecto legal alguno.

